

Tmelící hmota

FAST[®] A1

Extra bílá akrylátová tmelící hmota



a **ROCKWOOL** company

POUŽITÍ

FAST A1 je hotová, akrylátová tmelící hmota určená k úpravám a dekorativním pracím ve stavebnictví. Díky svým vlastnostem vhodná pro závěrečné tmelení vyzrálých vápenocementových, vápenných a sádrových omítek, sádkartonu, betonových povrchů a pod různé maliřské nátěry. Může být rovněž použita pro doplňování úbytů na povrchu vnitřních stěn a stropů a ke spárování sádkartonových panelů zpevněných páskou.

VLASTNOSTI

FAST A1 je hotová tmelící hmota založená na bázi akrylátové disperze s příměsí plnidel a modifikátorů zlepšujících flexibilitu a usnadňujících nanášení. Během vázání se nesmršťuje a po vyzrání sedá snadno opracovávat. Vyznačuje se prodlouženou dobou zpracovatelnosti a sněhově bílou barvou, která značně omezuje spotřebu barvy během malování. Může být nanášena ručně nebo strojně.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací FAST A1 příslušně vyzrálý a zbavený veškerých nečistot (prachu, mastnoty, atd.) snižujících přilnavost hmoty. Povrch musí být pevný, zbavený starých, odlupujících se nátěrů. Pokud je nutné snížit savost podkladu, penetrujte přípravkem FAST GRUNT U. Neaplikujte na křídové barvy.

PŘÍPRAVA A ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací FAST A1 promíchejte obsah balení pomocí rotačního míchadla s nízkými otáčkami nebo ručně zednickou lžící pro vyrovnání konzistence. V případě potřeby můžete přidat menší množství vody. FAST A1 nanášejte rovnoměrně na podklad buď mechanicky pomocí agregátu, nebo ručně pomocí ocelového hladítka při zachování tloušťky vrstvy 1- 3 mm. Druhou vrstvu můžete nanášet po vyschnutí první vrstvy. Po vyschnutí druhé vrstvy odstraňte drobné nerovnosti brusným papírem nebo sítkou pro broušení. Nepoužitou tmelící hmotu těsně uzavřete do kbelíku, takto bude připravena k použití po delší dobu.

Po práci použité nářadí omyjte v teplé vodě.

SPOTŘEBA

Přibližně 1,5 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm

SKLADOVÁNÍ

Tmelící hmotu FAST A1 skladujte v originálním a nepoškozeném obalu při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým působením slunečních paprsků. Skladujte na místě nedostupném pro děti. Termín spotřeby činí 12 měsíců ode dne uvedeného na obalu.

BALENÍ

Kbelíky:
3kg: Paleta 110 ks
7kg: Paleta 80 ks
17kg: Paleta 44 ks



TECHNICKÉ PARAMETRY

Složení:	akrylátová disperze s minerálními plnidly a modifikujícími látkami
Barva:	bílá
Objemová hmotnost:	cca 1,8 kg/dm ³
Teplota podkladu a prostředí:	+5°C do +25°C
Doba schnutí 1 vrstvy:	- cca 8 hodin (nepenetrovaný podklad) - cca 12 hodin (penetrovaný podklad)
Tloušťka vrstvy:	od 1 - 3mm
Pevnost v ohybu:	<100 N
Přilnavost	≥0,25
Obsah hrubých částic-požadavky:	
- zbytek na síti 0,315 mm	0% hmoty
- zbytek na síti 0,2 mm	≤ 1
Odolnost proti vzniku trhlin:	žádné trhliny v zóně 50 mm od slabého konce klínu
Reakce na oheň:	třída A2-s1 d0
Obsah prchavých organických sloučenin:	méně než 30g/l

NORMY

Vyrobena podle normy: PN-EN 13963-2008.
Výrobek má vystaven aktuální hygienický atest.

POZNÁMKA

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezbujuje uživatele povinností vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje kvalitu výrobku a je za ni zodpovědný, nemá však vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při teplotě +20°C a vlhkosti vzduchu 60%. V případě podmínek odlišných než jsou uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (mohou se zmenšit nebo zvětšit).

VAROVÁNÍ

Během práce zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a chraňte oči. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte dostatečným množstvím vody a kontaktujte lékaře. V případě styku s pokožkou neprodleně opláchněte dostatečným množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.