



NÁVOD K POUŽITÍ

FAST 1313



FAST 1313 je barva určená k trvalým nátěrům stěn a stropů uvnitř místností. Vhodná pro nátěry cementových, vápenocementových a vápenných omítek, podkladů z betonu, sádry, sádrokartonu, papírových a sklotextilních tapet.

POUŽITÍ

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený všech nečistot (mastnoty, prachu, atd.). Veškeré nerovnosti, praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Nestabilní vrstvy podkladu odstraňte a opravte. V případě nových omítek podklad nejprve penetrujte prostředkem FAST GRUNT U nebo rozředěnou barvou. Staré omítky omyjte vodou s detergentem, nechte vyschnout a následně aplikujte barvu. Sypké podklady omyjte vodou a penetrujte prostředkem FAST GRUNT G. Betonové podklady oprašte (kartáčem odstraňte cementový prach) a následně aplikujte barvu.

Ize aplikovat na podklady:

- cementové a vápenocementové omítky, beton (po uplynutí minimálně 28 dní od jejich zhotovení a při vlhkosti maximálně 4 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- sádrové podklady (vlhkost maximálně 1 %) penetrované prostředkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Barvu FAST 1313 můžete nanášet válečkem, štětkou nebo nástřikem. První vrstvu barvy můžete ředit max. 10 % vody, druhou vrstvu již neřeďte. Čas vysychání jedné vrstvy činí v běžných podmínkách přibližně 2 hodiny. Druhý nátěr můžete provést po přibližně 4 – 6 hodinách. Teplota prostředí v průběhu prací a během vysychání barvy se musí pohybovat od +5 °C do +25 °C.

Pro docílení stejného odstínu barvy na celé ploše používejte výrobky z jedné výrobní série nebo obsah plastových věder vzájemně promíchejte ve větší nádobě.

SPOTŘEBA

Až 16 m²/l při jednom nátěru. Spotřeba do značné míry závisí na savosti a textuře podkladu, metodě použití a odstínu barvy.

1