



NÁVOD K POUŽITÍ FAST F-AW



FAST F-AW je akrylátová barva určená pro nátěry omítek cementových, vápenocementových, tenkovrstvých minerálních a disperzních omítek a také podklady z betonu, sádry, sádrokartonových a azbestocementových desek. Je určena pro vnitřní použití.

POUŽITÍ

Podklad musí být čistý, suchý, zbavený všech nečistot (mastnot, prachu, atd.). Veškeré nerovnosti, praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Barvu nanášejte na pevný a souvislý podklad. Povrch určený k nátěru je nutné důkladně zbavit prachu a poté omýt vodou. Stěny na bázi křídly a odpadávající omítky omyjte vodou a následně naneste hluboko penetrující koncentrát FAST GRUNT G. Sádrokartonové desky a nasákové podklady na bázi sádry nebo dolomitu je nutné penetrovat přípravkem FAST GRUNT U.

Barvu nanášíme na podklady:

- omítky cementové a vápenocementové (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- beton (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- sádrové podklady (vlhkost méně než 1 %) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U

Před použitím obsah balení důkladně promíchejte. Na šedé a tmavé podklady naneste před malováním bílou barvu FAST F-AW. Tmavé odstíny barvy FAST F-AW neředte vodou, jelikož barva je již stabilizovaná proti „šmouhám“. Barvu nanášejte ve dvou vrstvách válečkem, nástřikem, popřípadě štětcem. Během aplikace barvy a v době jejího zasychání by se teplota okolí měla pohybovat od +5°C do +25°C. Doba zasychání je cca 2 hodiny. Další vrstvy doporučujeme nanášet po uplynutí nejméně 4 hodin. Dodržujte technologii nátěru nástěnnými barvami.

Pro docílení stejného odstínu barvy na celé ploše používejte výrobky z jedné výrobní série nebo obsah plastových věder vzájemně promíchejte ve větší nádobě.

SPOTŘEBA

Cca 0,06-0,12 l/m² na jednu vrstvu, v závislosti na savosti a poréznosti podkladu.