



NÁVOD K POUŽITÍ FAST GRANIT



FAST GRANIT je určen pro ruční zhotovení tenkovrstvých mozaikových omítek. Pro vnitřní i vnější použití. Může být použit na každém minerálním podkladu, který je dostatečně pevný a rovný (cementové a vápenocementové omítky, beton, sádrokartonové desky, armovací vrstvy v zateplovacím systému FAST).

POUŽITÍ

Podklad musí být suchý, pevný, stabilní, zbavený vrstev, které mohou oslabit přilnavost omítky, zejména prachu, špíny, vosku, mastnoty a zbytků starých malířských nátěrů. Pro zvýšení přilnavosti omítky je nutné každý podklad penetrovat přípravkem FAST GRUNT M. Na velmi savé podklady je nutné použít přípravek FAST GRUNT G. Doporučujeme probarvit penetrační přípravek do podobného odstínu omítky.

Omítka se nanáší na tyto podklady:

- omítky cementové a vápenocementové (po uplynutí minimálně 28 dnů a při vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované prostředkem FAST GRUNT M
- beton (po uplynutí více než 3 měsíců a vlhkosti nepřesahující 4 %) penetrovaný prostředkem FAST GRUNT M
- sádrové podklady (vlhkost méně než 1%) penetrované prostředky FAST GRUNT G a FAST GRUNT M
- armovací vrstva v zateplovacím systému s použitím stěrkového tmelu FAST SPECJAL (po uplynutí minimálně 3 dnů) penetrovaná FASTGRUNT M

Pro vyrovnání konzistence je nutné před použitím obsah každého balení důkladně rozmíchat míchadlem s nízkými otáčkami. Pokud je hmota příliš suchá, můžete přidat vodu v množství 100 - 150 g. Na vhodně připravený a penetrovaný podklad naneste tenkou vrstvu omítky pomocí ocelového hladítka. Následně celý povrch vyrovnejte hladítkem pomocí 2-3 tahů v jednom směru. Při aplikaci omítky dodržujte základní pravidlo nanášení „mokrě na mokré“. Dbejte na to, aby míchadlo a nádoba, ve které hmotu rozmícháváte, byly vždy čisté. Při nanášení omítky dbejte na dodržování vhodných klimatických podmínek tzn. chraňte plochu před přímým slunečním zářením, deštěm a vlhkostí přesahující 75 %. Teplota okolí při aplikaci a také v průběhu zasychání by se měla pohybovat od +5 °C do +25°C. Doba zasychání je 12 - 48 hodin.

Doplňující doporučení pro použití:

Je nutné provádět práce bez přestávek a používat balení omítky ze stejné výrobní šarže. Balení je nutné předem vzájemně rozmíchat ve větší nádobě. Především tak vzniku rozdílů v odstínech na jedné architektonické ploše. Omítku je nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami pomocí ochranných sítí montovaných na lešení a to do doby úplného vyschnutí. Příliš intenzivní míchání omítky pomocí vrtačky s vysokými otáčkami a aplikace omítky v nevhodných klimatických podmínkách může způsobit poškození omítky.

SPOTŘEBA

- FAST GRANIT MARMO cca: 3,5 kg/m²
- FAST GRANIT QUARZO cca: 3,5 kg/m²
- FAST GRANIT NATURA cca: 4,0 kg/m²
- FAST GRANIT MINI cca: 2,2 kg/m²

Poznámka: Doporučujeme individuálně určit spotřebu produktu na základě zkoušky.

P.W.FAST Sp. Z o.o.
ul.Foluszowa 112
Zielona Góra 65-751

FAST CZ s.r.o.
Centrální sklad a servisní centrum pro ČR a SK
Šaplava, Smidary 503 53

obchod@fastcz.cz
+420 777 777 048
www.fastcz.cz